

ACIER	TRANCHANT	DURETE		AFFUTAGE	INOXYDABILITE	RESISTANCE	TOTAL	MARQUES	COMMENTAIRES
		HRC	NOTE						
420	12	54-57	12	14	14	14	66	Herbertz, Cold Steel, Puma-Tec	
440A	13	55-59	13	14	15	15	70	Magnum, Black Fox, Aitor	
D2	17	61-63	17	10	8	18	70	Benchmade	Peut être utilisé comme "âme centrale" entre 2 couches d'acier austénitique : dans ce cas inoxydable
440B	14	57-59	14	14	15	14	71		
420HC	14	57-59	14	14	14	15	71	Buck	
12C27	14	57-59	14	15	13	15	71	90% de la coutellerie française	
8Cr13MoV	15	57-60	15	15	13	14	72	CRKT, Byrd, Kershaw	
440C	15	57-61	15	14	15	13	72	Böker, Lion Steel	
19C27	15	59-60	15	16	13	16	75	Perceval, 1515	Contient plus de carbone que le 12C 27 ou le 14C28
AUS-8A	15	57-60	15	16	14	16	76	Maserin, CRKT, Cold Steel, Ka-Bar	
MBS-26	16	58-59	15	16	14	16	77		
G2	15	58-59	15	15	15	17	77		
N690Co	16	59-60	16	15	15	16	78	Fox Production, Citadel	
AUS-10	16	58-60	16	16	14	16	78	spyderco	
ATS-34	17	59-61	16	18	13	16	80	Buck	
VG-10	17	59-62	16	18	15	16	82	M-Custa, Fallkniven, Spyderco	Excellent rapport affutabilité/tranchant.dureté
CPM S30V	19	59-62	16	16	15	17	83	Benchmade, Spyderco, Buck	excellente résistance à l'usure et à l'abrasion et bonne résilience (adapté aux longues lames).
H1	15	57-59	14	17	20	17	83	spyderco	N'est plus considéré "techniquement" comme acier. Révolutionne le monde de la coutellerie marine
3G	19	60-62	16	17	16	16	84	Fallkniven	C'est du SGPS (62HRC) monté en sandwich du VG-2 (avec un acier plus "souple")
COWRY-X	19	64-66	18	13	17	17	84	Fallkniven	
ZDP189	19	65-67	19	13	17	17	85	Benchmade	

SGPS	62-64	Fallkniven	Acier dur, souvent monté en sandwich
14C28	58-60	Florinox, Kershaw	Plus de carbone que le 12C27
420J2	52-55	CRKT	Affutage très aisé
AUS4	55-57		idem 440B
XC75	58-60	coutellerie française "non-inox"	Acier fin au carbone. Affutage aisé mais sensible à la corrosion
154CM	59-61	Benchmade	Acier relativement cher à fabriquer. Supplémenté par ATS34 (homologue technique)
CPM154	59-61		idem 154CM avec carbures plus fin : meilleure coupe
RWL 34	60-62	Perceval en damassé	CPM154 en mieux (présence de vanadium) : très résistant à l'usure
Z60NCD14	55-59	Coutellerie française de table	Acier français "très" inox. Idéale pour coutellerie de cuisine
8Cr14MoV	58-60	CRKT	Acier relativement dur